



Osmose reparation med West System.

Overslag på materialer til sejlbåd, hvis det er motorbåd eller sejlbåd med langkøl, skal der tillægges ca. 10%.

	Længde af båd					
		6,0 m	7,5 m	9.0 m	10,5 m	13,75 m
Bund areal	Ca	10 m²	20 m²	30 m²	40 m²	50 m²
Epoxy resin med hærder		12 kg	18 kg	30 kg	36 kg	42 kg
pumpesæt		1	1	1	1	1
407 Low Density Filler	1	150 gr	150 gr	300 gr	300 gr	300 gr
407 Low Density Filler	2	450 gr	1,0 kg	2,1 kg	2,4 kg	3,7 kg
407 Low Density Filler	3	1,0 kg	2,1 kg	3,7 kg	5,0 kg	7,5 kg
410 Microlight	1	50 gr	100 gr	150 gr	200 gr	250 gr
410 Microlight	2	200 gr	400 gr	800 gr	1,0 kg	1,5 kg
410 Microlight	3	400 gr	800 gr	1,5 kg	2,0 kg	3,0 kg
422 Fugt spærre		1,5 kg	3,0 kg	4,0 kg	6,0 kg	6,0 kg
Skumruller 175 mm		8 stk	12 stk	18 stk	24 stk	30 stk
Håndtag til skumruller		2 stk	4 stk	6 stk	6 stk	8 stk
Malerbakker		2 stk	4 stk	6 stk	6 stk	6 stk
blandebæger		4 stk	6 stk	8 stk	10 stk	12 stk
Kraftige gummihandsker		4 par	4 par	6 par	8 par	10 par
820 Rensecrem		250 ml	250 ml	500 ml	500 ml	500 ml.

- 1. Næsten ingen blister, minimum spartling.
- 2. Moderat osmose angreb , let spartling.
- 3. Kraftig osmose angreb, meget spartling.

Rettet 11. oktober 2019

Distributør og agent for:

